

RAVENOL Racing Eco Synthetic RES 10W-60

Մածուցիկություն: 10W-60

լիովին սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:
1143100-001



4 Լ

Հոդված:
1143100-004



5 Լ

Հոդված:
1143100-005



10 Լ

Հոդված:
1143100-010



20 Լ

Հոդված:
1143100-020



20 Լ ecobox

Հոդված:
1143100-B20



60 Լ

Հոդված:
1143100-060



208 Լ

Հոդված:
1143100-208



1 000 l

Հոդված:

1143100-700

Բնութագրերը

Միություն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CF, SP	
ACEA	A3, B4	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	USDA Biopreferred®	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	856 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	24.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	157 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	194	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	5.3 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	4310 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի միման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում	18.600 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016
Մնկայունություն NOACK	7.1 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	236 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	12.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.14 %wt.	DIN 51575