

# RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 80W-90 GL-5

Մածուցիկություն: 80W-90

Mineral



**1 l**

Հոդված:  
**1223303-001**



**4 l**

Հոդված:  
**1223303-004**



**10 l**

Հոդված:  
**1223303-010**  
Հոդված:  
1223303-010-01-999



**20 l**

Հոդված:  
**1223303-020**  
Հոդված:  
1223303-020-01-999



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1223303-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1223303-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1223303-208**



**1 000 l**

Հոդված:  
**1223303-700**

## Բնութագրերը

| Մտուն                                    | Իմաստը                                   | Սուղիտ          |
|--|--|-----------------|
| API                                      | GL-5                                     |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին  | ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | MIL-L-2105 D                             |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում        | 889 գ/սմ <sup>3</sup>                    | EN ISO 12185    |
| Գույն                                    | tan                                      | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում               | 17.6 mm <sup>2</sup> /s                  | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                | 177.3 mm <sup>2</sup> /s                 | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                 | 108                                      | DIN ISO 2909    |
| Բրոկֆիլդի մածուցիկություն, -26°C-ում     | 114.400 mPa*s                            | ASTM D2983      |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                 | -33 °C                                   | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                    | 214 °C                                   | DIN EN ISO 2592 |
| Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ  | 1b                                       | ASTM D130       |