Հիդրավլիկ յուղ RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP)

Մածուցիկություն: 32W | *հանքանյութ*

1 լ

Հոդված:
1323104-001
Հոդված:
1323104-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835759312

5 լ

Հոդված:
1323104-005
Հոդված:
1323104-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835759350

20 լ

Հոդված:
1323104-020
Հոդված:
1323104-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835759329

20 լ, ecobox

Հոդված:
1323104-B20

60 լ

Հոդված:
1323104-060
Հոդված:
1323104-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835759367

208 լ

Հոդված:
1323104-208
Հոդված:
1323104-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835759381

1 000 լ

Հոդված:
1323104-700

RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) – HLP դասի հանքային հիդրավլիկ յուղ ' բարձր արդյունավետության հավելումներով: Օպտիմալ խառնուրդ, ապահովում է երկար փոխարինման միջակայք և աշխատանքային ջերմաստիճանի լայն տիրույթ տարբեր արդյունաբերական կիրառություններում: Ապահովում է լավ մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր, ծերացման բարձր դիմադրություն և կոռոզիայից հուսալի պաշտպանություն: Հավելանյութերի հատուկ փաթեթի շնորհիվ այն ապահովում է պաշտպանություն ծայրահեղ բեռների մաշվածությունից:

Օգտագործումը.

RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) Ունիվերսալ ցանկացած հիդրավլիկ համակարգերում կիրառման համար: Խորհուրդ է տրվում ջերմային բեռնված հիդրավլիկ համակարգերի համար, Բարձր ճնշման պոմպերով, ինչպես նաև փոքր մեխանիզմների պահպանման և փակ համակարգերում որպես աշխատանքային հեղուկ:

Օգտագործումը **Hydraulikoel TS 32 (HLP)** ապահովում է.

- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Նավթի փոփոխության միջակայքի երկարացում
- Գերազանց ծերացման դիմադրություն

Բնութագրերը

Անուն	Իմաստը	Աուդիտ
ASTM	D6158	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-38, Fives Cincinnati P-68, GB 111118.1 L-HM, ISO 11158 HM, JCMAS HK, MIL-PRF-17672 E, Müller , Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, VDMA 24318, Vickers M-2950-S	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Համապատասխանում է	Atos, Metso, Vickers Pumpentest	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	848 g/cm³	EN ISO 12185
Գույն	բաց դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	5.8 mm²/s	DIN 51659-2
Մածուցիկություն 40 °C-ում	32.1 mm²/s	DIN 51659-2
Մածուցիկության ինդեքս VI	123	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	224 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	AFNOR NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Atos, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG-Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-38, Fives Cincinnati P-68, GB 111118.1 L-HM (conventional), GM LH-02-1-04, GM LS-2, ISO 11158 HM, JCMAS HK, M-2950-S, MIL-PRF-17672 E, Metso, Müller Weingarten, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, US Steel 126, US Steel 127, US Steel 136, VDMA 24318, Vickers Pumpentest	

OEM անալոգներ

Alpine
0100823, 0100824, 0100825

General Motors

88861679, 88861693, 88861692, 88861678

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1323104-001-01-000 1323104-001-06-000 1323104-001-06-999	4014835641617 2200000008626 2200000038562
5 լ	1323104-005-01-000	4014835641655 2200000026125 2200000027740
20 լ	1323104-020-01-000	4014835641624
60 լ	1323104-060-01-000	4014835641662
208 լ	1323104-208-01-000 1323104-208-01-909	4014835641686 4014835798489 2200000043160 2200000044075
208 լ	1323104-208-01-000	2200000044075 4014835641686